

Polyamid 12

Handelsnamen der Plast-Tech GmbH : DP-12 V Schlauchfolie

DP-12 V Folien von Plast-Tech zeichnen sich aus durch :

gute Transparenz
gute chemische Beständigkeit
hohe Abriebfestigkeit

Die Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß deutschen und amerikanischen Bestimmungen ist gegeben.

Eine kurzzeitige Wärmebeständigkeit ist bis 130 °C gegeben, dauernd bis 50 °C.

Schlauchbreiten von 12 mm bis 300 mm sind verfügbar.
Folienstärken von 0,020 mm bis 0,100 mm sind realisierbar.
Einfärbungen sind ebenfalls auf Wunsch möglich, genau wie 2-Farbendruck.

Außer als Rollenware können unsere Folien als Halbschlauch, Flachfolie, Abschnitte und Stanzlinge oder Beutel geliefert werden.

Einige Kenndaten :

Dichte	1,01 g/cm ³	DIN 53550
Kältebeständigkeit	- 30 °C	
Wasseraufnahme bei Lagerung in Wasser	Max. 1 %	

Die angeführten Werte sind Richtwerte und wurden bei 23 °C / 50 % rel. Feuchte gemessen.